



GO PASSIF

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Go Passif - Matériaux de construction
St-Jérôme - Longueuil
info@gopassif.com
450-592-0592

FICHE DE MÉLANGE - HECO MIX

Enduit chaux-chanvre

FINITION

INGRÉDIENTS



**Chènevotte
non tassée**

13 gallons US (50 L)



**Chaux hydratée
Type S**

20 L (± 12 kg)

**HECO Liant
MIX**

secondaire
10 L (± 6. kg)



**Eau
propre**

30 à 40 L

RAPPORTS DE VOLUME SIMPLIFIÉ



**Chènevotte
non tassée**

5 Volumes



**Chaux hydratée
Type S**

2 Volumes

**HECO Liant
MIX**

secondaire
1 Volume



**Eau
propre**

3 à 4 Volumes

MÉTHODES DE MALAXAGE

Moteur sur pied

1. Introduire la chènevotte sèche
2. Malaxer plusieurs secondes
3. Introduire le liant sec (chaux type S suivi de l'HECO MIX)
4. Malaxer plusieurs secondes jusqu'à homogénéisation
5. Introduire progressivement l'eau de gâchage sans arrêter le malaxeur
6. Arrêter le malaxeur dès l'obtention d'un mélange humide, cohésif et homogène

Malaxeur manuel individuel

1. Introduire l'eau de gâchage
2. Introduire lentement le liant sec (chaux type S suivi de l'HECO MIX)
3. Malaxer plusieurs secondes jusqu'à obtention d'un lait de chaux
4. Introduire progressivement la chènevotte en continuant de malaxer
5. Arrêter le malaxeur dès l'obtention d'un mélange humide, cohésif et homogène.

Astuce

Utiliser un bac ou un malaxeur ayant une capacité d'au moins 4 pi³ pour faciliter le mélange des ingrédients.

