



HECO MIX

POUZZOLANE NATURELLE

- CONTIENT DE L'ARGILE CALCINÉE ET AUTRES ADDITIFS NATURELS;
- CONTIENT UNE HAUTE TENEUR EN MATÉRIEL RECYCLÉ;
- DOIT ÊTRE MÉLANGÉ À DE LA CHAUX HYDRATÉE DANS LES BONNES PROPORTIONS.

SES AVANTAGES

- pour une économie de temps et de matériaux
- Améliore la cohésion du mélange;
- Facilite la compression manuelle du mélange;
- Facilite la mise en place en enduit à la truelle;
- Limite la formation de boulettes au malaxage du béton de chanvre;
- Rend possible l'utilisation de tous les types de malaxeurs pour le béton de chanvre;
- Décoffrage instantané après la mise en forme;
- Excellente qualité finale du béton de chanvre.

USAGES

S'applique en isolation et enduits de finition

- Rénovation patrimoniale;
- Rénovation conventionnelle;
- Construction neuve;
- Murs décoratifs à masse thermique;
- Insonorisation entre cloisons;
- Isolation de sous-sol;
- Projection de béton de chanvre;
- Fabrication de blocs et/ou panneaux préfabriqués en béton de chanvre.

UN PRODUIT PERFORMANT SIMPLE À UTILISER

Application	Isolation (R/po)	Ratio en VOLUME				QUANTITÉS POUR ±8 PI ³ DE BÉTON DE CHANVRE AVEC 1 SAC DE CHANVRE DE 20KG
		HECO MIX	Chaux hydratée	Chanvre sec	Eau*	
Béton de chanvre	R2/po	1	2	12	3-3.5*	 +  +  +  HECO MIX Chaux hydratée Chanvre sec Eau*
Enduit chaux chanvre	R1.5/po	1	2	5	3-4*	  1x 15 L ou 1x 4 gal. 2x 15 L ou 2x 4 gal. 1 sac de 20 kg 3x 15 L* ou 3x 4 gal.*

POUR LES ÉTAPES DE MALAXAGE OU AUTRES TYPES D'ENDUITS
TÉLÉCHARGER NOS FICHES DE MÉLANGE

*AJUSTEMENT VISUEL DE L'EAU AU CHANTIER



DANGER



Équipements de protection recommandés

NET 13KG (28,7 LB)

Nous joindre :

 www.heco-innovation.com

 info@heco-innovation.com